


Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc KB 25 VZ Säule PLAN

GRUNDDATEN		
Artikelnummer		437-1
Format (W x L x H)	[mm]	250 x 380 x 249
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	10,53
Gewicht	[kg/Stk.]	15,5
Bedarf Dünnbettmörtel	[Säcke/m ²]	0,07
Bedarf Dry-Fix extra	[Dosen/m ²]	0,20
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	12,5
		Dünnbettmörtel
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	164
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	-
deklarierte Brutorohdichte	[kg/m ³]	965

ERGÄNZUNGSFORMATE		
-		
Artikelnummer	-	
Format D/L/H	- x - x -	[mm]
Stück/Palette	-	

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN		Dünnbettmörtel
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	-
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	-
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	-
-		
Lambda λ R	[W/mK]	-
Lambda λ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]	-
Gutachten		-

LIEFERFORM	
verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	60
Palettengewicht in kg	950

HINWEIS VERTRÄGLICHE PUTZE
Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind.

SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN		DBM	DF
Schallschutz	[Rw]	-	-
* Werksangabe		-	-
Gutachten		-	-
** Sonderaufbau:	-		

VERPACKUNGSENTSORGUNG	
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082

Version: 24.07.2024

BRANDSCHUTZ	alpha	br.seit. verp.	REI-Wert
Dünnbettmörtel	0.6	ja	REI 90
Dry Fix extra (beidseitig verputzt)			REI 90

Unsere Klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's. Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

SONSTIGE WERTE		Dünnbettmörtel
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	-
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[μ]	5/10

